



fermacell Voegengips 4h

Voor **fermacell** Gipsvezelplaten

Product

Voor het vullen van voegen van **fermacell** Gipsvezelplaten met afgeschuinde kant, in combinatie met **fermacell** Papier wapeningsband AK of **fermacell** Gaasband AK. De samenstelling van de speciaal ontwikkelde voegengips maakt het mogelijk om het gips gedurende 4 uur na het aanmaken te verwerken.

Technische producteigenschappen	
Gewicht (poeder)	0,9 kg/l
Mengverhouding	1 kg voegengips (poeder) met 0,42 liter water
Toepassingstijd	Ca. 4 uren bij een temperatuur van 20°C
Brandklasse	A1 volgens EN 13963
Schoonmaken	Met water
PH-waarde	Neutraal
Verbruik	Ca. 0,35 kg/m ² (bij 10 mm plaatdikte)
Houdbaar	9 maanden droog bewaren en in originele verpakking

Voordelen

- Eenvoudig verwerkbaar
 - Soepele voegengips waardoor eenvoudig toe te passen
 - Verwerkbaar gedurende minstens 4 uren
- Hoge mechanische sterkte
 - Dankzij een speciaal ontwikkelde samenstelling
 - Uitstekende mechanische sterkte na droging
- Hoog vullend vermogen
 - Hoge hechtsterkte en zeer lage inklinking na droging
 - Fraaie oppervlakafwerking
- Veelzijdigheid
 - Voldoet aan de norm EN 13963



fermacell Voegengips 4h


Verwerking

De ondergrond dient stabiel, schoon, droog en stofvrij te zijn. Gebruik een schone emmer, schoon gereedschap en schoon water. De mengverhouding is ongeveer 1 kg **fermacell** Voegengips 4h met 0,42 liter water. Het gips in het water strooien en gedurende ca. 2-5 minuten laten staan (laten besterven), daarna roeren tot het mengsel klontvrij is. Als het mengsel te dun is, een kleine hoeveelheid voegengips nastrooien. Het voegengips kan worden verwerkt, als bij een verticaal gehouden spaan de voegengips er niet afglijdt. Het aangemaakte voegengips kan gedurende 4 uren worden verwerkt. **fermacell** Voegengips 4h goed over de gehele breedte en diepte van de voeg inbrengen.

Gebruik in combinatie met **fermacell** Papier wapeningsband AK of **fermacell** Gaasband AK te gebruiken. Werken met een pleisterspaan (bijvoorbeeld **fermacell** Spachtelmes). Ook geschikt voor het dichtzetten van bevestigingsmiddelen en eventuele kleine beschadigingen van de plaat. Na volledige droging van de eerste laag, kan worden begonnen met het aanbrengen van een tweede laag **fermacell** Voegengips 4h.

Let op: geen elektrische mixer gebruiken, dit verkort de verwerkingstijd. Door eventueel achtergebleven, hard geworden gipsresten in de emmer wordt het nieuw aangemaakte voegengips beduidend sneller hard. Achteraf geen water toevoegen. Dit vermindert de sterkte van het voegengips aanzienlijk. Onderbreek de verwerking van de **fermacell** Voegengips 4h wanneer het begint uit te harden. **fermacell** Voegengips 4h bij minimaal +5°C lucht- en ondergrondtemperatuur verwerken. Bij het schuren van de voegengips wordt aanbevolen om een veiligheidsbril en een stofmasker te dragen. Voor het aanbrengen van de afwerklaag (bijv. verf, behang) het oppervlak goed stofvrij maken en eventueel een voorstrijkmiddel aanbrengen.

Logistieke gegevens	
Gewicht per zak	20 kg
Artikelnummer	79229
UAC-code	40 0 7548 01808 1
Douanetariefnummer	25202090
Hoeveelheid per pallet	50 zakken



Afwerking van de voegen (platen met afgeschuinde kant)